















Cork

			HDF HotCoating	Tiles HotCoating	Tile HotCoating
	Dimensões e espessura	EN 427 & EN 428	ca. 915 × 305 × 11 mm	ca. 915 × 305 × 6 mm ca. 600 × 300 × 6 mm	ca. 915 × 305 × 4 mm ca. 600 × 300 × 4 mm
	Classificação	EN 16511	doméstico 23 / comercial 33	doméstico 23 / comercial 33	doméstico 23 / comercial 33
	Peso total	EN 430	ca. 8.000 g/m ²	ca. 3.300 g/m ²	ca. 3.000 g/m ²
	Resistência à abrasão	EN 14354 & EN 13329	AC5	AC5	AC5
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	18 dB	18 dB	16 dB
	Resistência às rodas da cadeira	EN 425	adequado para tipo W	adequado para tipo W	adequado para tipo W
	Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
	Resistência térmica	EN 12524	0,108 m ² K/W	0,080 m ² K/W	0,058 m ² K/W
	Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %	< 0,10 %
	Pegada residual	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
	Resistência química	EN 423	muito boa resistência	muito boa resistência	muito boa resistência
	Inchaço após 24h.	EN 317	< 8%	0 %	0 %
	Força de bloqueio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m		
	Resistência ao impacto	EN 438-2 / EN 13329	2000 / 14 mm Classe 33	2000 / 14 mm Classe 33	2000 / 14 mm Classe 33