

















## DRYTILING

			DryTiling
	Dimensiones y espesor	EN ISO 10545-2	ca. 1203 × 603 × 11 mm
	Clasificación	UNI EN 14411 / ISO 13006	App. G B I a / Annex G B I a
	Peso total	EN 430	ca. 10 000 g/m <sup>2</sup>
	Resistencia a ruedas de silla	EN 425	geeignet
	Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	Afl-s1
	Resistencia térmica	EN 12524	0,068 m <sup>2</sup> K/W
	Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,02 %
	Huella residual	EN 433	0,00 mm
	Resistencia a la luz	ISO 105	> 7
	Emisiones		En conformidad con AgBB
	Hinchamiento después de 24 h.	EN 317	0% (impermeable)
	Fuerza de bloqueo	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Reacción a la electricidad estática	EN 1815	< 2,0 kV
	Propiedad antideslizante	EN 51130	R11
	Resistencia a la temperatura		Resistente
	Ancho de junta		ca. 3 mm
	Reducción impacto sonoro		14 dB
	Resistencia a productos químicos	EN ISO 10545-13	A-LA-HA
	Resistencia a las manchas	EN ISO 10545/14	3 / 3 / 3
	Resistencia a la abrasión	EN ISO 10545/6	< 175 mm <sup>3</sup>
	Resistencia a la rotura	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup> (individual Min. 32 N/mm <sup>2</sup> ) 1300 N
	Coefficiente de expansión térmica	EN ISO 10545/8	6,5 × 10 <sup>-6</sup> / °C